

ÜRÜN BİLGİ FORMU

ISONEM ANTI-STAIN

(Kir İtici Solüsyon)

Ürün Tanımı

Uygulandığı her türlü gözenekli ve emici yüzeylerde, yüksek kir tutma direnci sayesinde uzun süreli temizlik ve koruma sağlar, yüzeyler ilk günkü görünümünü kir ve leke tutmadan uzun süre korur. Su bazlı ve tek komponent olan ISONEM ANTI-STAIN şeffaftır, uygulandığı yüzeyde film oluşturmeyen yapısı ile yüzeyin görüntüsünü bozmaz. Kir parçacıkları cephe yüzeyine yapışamaz ve yüzey su ile, özellikle zahmetsizce yağmur suyu ile, kirden kolayca arındırılır. İç ve dış mekânlarda kısa sürede uygulanır, UV ışınlarından etkilenmez, ekonomik ve uzun ömürlüdür. Boyalı ve boyasız, dik ve yatay her türlü yüzeye uygulanabilen ISONEM ANTI-STAIN için yalnızca yüzeyin emici olması yeterlidir.

Kullanım Alanları

Her türlü sıva, beton, gaz beton, şap gibi emici yüzeyler ve yine emici yüzeye sahip boyalı yüzeylere uygulanır.

Teknik Özellikler

Yoğunluk (25°C, g/mL)	: 1,00 ± 0,10
pH (25°C)	: 8.0 – 11.0
Viskozite (25°C, mPa.s)	: 0 - 500
Dokunma kuruması	: 1 - 2 saat
Tam kuruma	: 24 saat
Karışım ömrü (23°C)	: X
Çözücü	: Su
Yangın sınıfı	: B S1 d0
Renk	: Şeffaf

Uygulama Bilgileri

Yüzey hazırlığı: Uygulama yapılacak yüzeyde çatlak veya kalkan parçalar varsa bunlar tamir edilmeli, uygulama yapılacak alan yağ, kir, toz vb. kirliliklerden arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey eğer yıkanmış ise kurumaya bırakılmalı ve yüzey kuruduktan sonra uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeylerin emici olması gereklidir, emici olmayan yüzeyler için uygun değildir.

Uygulama metodu: ISONEM ANTI-STAIN bidonunda iyice çalkalanarak karıştırılır. Daha sonra plastik bir kovaya dökülerek hazırlanan yüzeye bir fırça yardımıyla iyice yedirilir.

Uygulama Koşulları / Kısıtlamalar

Uygulama	: Dik/Yatay
Yüzey nemliliği	: Kuru yüzey
Astar kullanımı	: X
Astar sarfiyatı	: X
Ürün kullanımı	: 1 - 2 kat (Yüzey emiciliğine göre)
Ürün sarfiyatı	: 50 – 100 mL/m ² (Tek kat uygulama)
Boyanabilen (Kaplanabilen) Alan	: 10-20 m ² /1 L bidon, 50-100 m ² /5 L bidon, 100-200 m ² /10 L bidon
Katlar arası bekleme süresi	: 1 saat
Önerilen uygulama aparatı	: Fırça, rulo, uygun sprey
Uygulama sıcaklığı (°C)	: 5 - 35 °C
Uygulamada dikkat edilmesi gerekenler: Uygulama yapılacak yüzey temiz olmalı, kir, yağ, çamur gibi maddelerden arındırılmış olmalıdır, var ise kabaran kısımlar iyice kazınmalı ve yüzey kuru olmalıdır.	
Kullanılması önerilen diğer ISONEM ürünleri: -	

ÖNEMLİ

Uygulama yapılan yüzey, uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.

Ambalajlama & Depolama

Ambalaj	: 1 L, 5 L, 10 L PE bidon
Depolama sıcaklığı (°C)	: 5 - 35 °C
Raf ömrü	: Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda depolandığı takdirde üretim tarihinden itibaren 24 ay kullanıma uygundur.
Depolama koşulları	: Kuru ve serin ortamda, ambalaj kapakları sıkıca kapalı olacak şekilde depolayınız.

Ekipman Temizliği

Tüm aletleri ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Kimyasal ürünlerin güvenli kullanımı, depolanması ve atılması hakkında bilgi ve tavsiye için, kullanıcılar, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve güvenlikle ilgili diğer verileri içeren en son Güvenlik Bilgi Formuna başvurulmalıdır.

Sorumluluk Beyanı

İş bu teknik föyde verilen bilgiler, sahip olduğumuz en sağlıklı bilgi, deney sonuçları ve tecrübelerimiz doğrultusunda hazırlanmış olup, uzun seneler süren bir bilgi birikiminin ürünüdür. Ürünlerimizin doğru ve başarılı bir şekilde uygulanması ise tamamı ile kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. İş bu sebepten dolayı sorumluluğumuz sadece ürünümüzün kalitesiyle sınırlıdır ve föy bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları ve etiket bilgilerini geçersiz kılar.

